

Porotherm 11,5 AKU Profi

Akusticky dělicí nenosná stěna

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stěny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry



Použití

Broušené cihly **Porotherm 11,5 AKU Profi** používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 115 mm s vyššími nároky na zvukovou izolaci. Ideální uplatnění najdou při výstavbě příček mezi obytnými místnostmi, a pro dvouvrstvé zdivo s vysokými nároky na ochranu proti hluku s mezerou vyplněnou minerální izolací.

Výhody

- výborná ochrana proti hluku
- ideální spojení na pero a drážku
- jednoduché a velmi rychlé zdění
- pracnost zdění nižší o 25 % oproti klasickému zdění
- ložná spára tloušťky do 1 mm - minimální spotřeba malty, minimální množství vody vnesené do zdiva
- ideální podklad pod omítku
- nízký odpor proti difuzi vodních par
- hygienicky nezávadné
- rozměry v modulovém systému

Technické údaje

Cihly:

- rozměry d/š/v	497x115x249 mm
- skupina zdících prvků	2
- objem. hmot. prvku	1090 kg/m ³
- hmotnost	cca 15,5 kg/ks
- pevnost v tlaku (kat. I)	15/10 N/mm²
- $\lambda_{10, dry, unit}$	0,28 W/(m·K)
- nasákavost	NPD
- mrazuvzdornost	NPD (F0)
- obsah akt. rozpust. solí	NPD (S0)
- rozměrová stabilita	NPD
- přídržnost $f_{v, k0}$	NPD

NPD - není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

- tloušťka	115 mm
- spotřeba cihel	8 ks/m ²
- spotřeba malty pro tenké spáry	0,9 l/m ²

Zvuková izolace zdiva

Typ omítky	Tl. stěny [mm]	Tl. omítky [mm]	R _w (C;Ctr) [dB]	Plošná hm. vč. omítek [kg/m ²]
vápenocem.	115	15	46 (-1;-4)*	176
sádrová	115	10	45**	151
vápenocem.	330	15	57**	354
sádrová	330	10	57**	329

* Hodnota stanovena měřením

** Hodnota stanovena výpočtem

Tepelně-technické údaje zdiva

zdivo	u	λ	R	U
na maltu	%	W/mK	m ² K/W	W/m ² K

Porotherm Profi

bez omítek	0	0,28	0,40	1,50
bez omítek	0,5	0,29	0,39	1,55
s omítkami *	0,5	0,30	0,45	1,40

* oboustranná vápenocementová omítká tl. 15 mm

Požární odolnost zdiva

Požárně dělicí stěna
 - požární odolnost
 s oboustrannou omítkou EI 180 DP1
 - požární odolnost bez omítek/
 s jednostrannou omítkou EI 120 DP1
 Třída reakce na oheň: A1 - nehořlavé
 (ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1996-1-2)

Ostatní stavebně fyzikální hodnoty

Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva $c = 1000 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$
 Faktor difuzního odporu $\mu = 5/10$
 (ČSN EN 1745)

Směrná pracnost zdění

cca 0,48 hod/m²

Doplňkové cihly

Pro ukončování vazby zdiva z cihel **Porotherm 11,5 AKU Profi** se tyto cihly dělí na poloviny nebo čtvrtiny.

Dodávka


Cihly **Porotherm 11,5 AKU Profi** jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm.

- počet cihel 80 ks/pal
- hmotnost palety cca 1275 kg



ČSN EN 771-1

Porotherm 11,5 AKU Profi



VAZBA ROHŮ, KOUTŮ A OSTĚNÍ

