

Vapour Brake DT

AT **Dampfbremse**
 CZ **Parobrzda**
 SK **Parobrzda**
 HU **Párazáró fólia**



AT		CZ		SK		HU		Method/Norm	Units	Value	Tolerance min. max.	
Dicke		Tloušťka		Hrúbka		Anyagvastagság		EN 1849-2	[mm]	0,3	-0,05	+0,05
Gewicht/m ²		Hmotnost/m ²		Hmotnosť/m ²		Súly/m ²		EN 1849-2	[g/m ²]	140	-15	+20
Brandverhalten		Reakce na oheň		Reakcia na oheň		Tűzvédelmi osztály		EN 13501	[trída]	E		
S _D -Wert		S _D		S _D		S _D		EN 1931	[m]	20	-10	+10
Zugfestigkeit		Pevnost v tahu		Pevnosť		Húzószilárdság						
	längs		v podélném		v pozdĺžnom		Hosszanti	EN 13859-1	[N/50mm]	>250		
	quer		prícném smeru		priečnom smere		Keresztirányú				>180	
Dehnung		Tažnosť		Pomerne predĺženie		Nyújthatóság						
	längs		v podélném		v pozdĺžnom		Hosszanti	EN 13859-1	[%]	> 50		
	quer		prícném smeru		priečnom smere		Keresztirányú				> 50	
Widerstand gegen Weiterreißen		Odolnost proti protrhávání		Odolnosť proti pretrhávaniu		Szakítószilárdság						
	längs		v podélném		v pozdĺžnom		Hosszanti	EN 13859-1	[N]	>65		
	quer		prícném smeru		priečnom smere		Keresztirányú				>65	
UV-Beständigkeit (Labortest EN 13859) (Wochen)		UV odolnost (laboratorně testováno EN 13859) (týdny)		UV odolnosť (laboratórne testované EN 13859) (týždne)		UV ellenálás (laboratóriumi vizsgálat EN 13859) (hét)		EN 13859		3		

1,5 m x 50 m = 75 m²
10,5 kg
20
 SAP Product code **6100093**

EN 13984

